

印花浆料用树脂

## UCOAT UX-911

**产品特性**

UCOAT UX-911 干燥后形成弹性薄膜。添加至纺织印花油墨中时，呈现柔软手感且具备优异耐水性。

**●应用领域**

水性纺织品印刷油墨

**●使用方法（推荐用量）**

原液/配方中添加 10-50%（重量比）

UCOAT UX-911 易溶于水，可以任意比稀释。

通常情况下，UCOAT UX-911 可与表面活性剂、颜料分散体及增稠剂混合使用充分搅拌后制成优质油墨。

**●操作注意事项**

· 储存温度 5-35°C，防止产品变质。

· 因本品为阴离子剂，请勿与阳离子剂或酸类混合使用。 否则树脂成分将发生沉淀。

**●典型特性（非规格）**

外观	:	浑浊白色液体（乳液）
固含	:	32%
粘度(mPa·s)	:	50mPa s(25°C)
pH 值	:	8.0（本品）
比重	:	1.03 (25°C)

**●包装**

罐装 18kg

桶装 180kg